



DESCRIPCIÓN:

Emulsión de baja viscosidad color café obscuro elaborada con asfalto refinado, emulsificantes aniónicos y aditivos estabilizadores. Producto de altos sólidos y se diluye con agua.

APLICACIONES:

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, aceite, grasa, parafina y material falsamente adherido.
- Se puede diluir hasta 3 a 1 en volumen con agua limpia mezclando bien ambas partes.
- Se puede aplicar con brocha, cepillo y equipo de aspersión.
- Diluido normalmente tiene un tiempo de secado entre 2 y 4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente.

USOS COMUNES:

- Imprimador o tapa poros de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobresaliente adherencia, para recibir sistemas de impermeabilización preferentemente base agua o sistemas de membranas prefabricadas de asfalto modificado
- Como sellador en muros

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de 3 cubetas.

PRUEBA	VALOR	NORMA
Color	Negro	
Toxicidad	Por ingestión	
Densidad	1.01 ± 0.05	ASTM D-70
Inflamabilidad	No inflamable	ASTM D-2939
PH	11.5 + 0.03	ASTM E-70
Sólidos en Peso	58 ± 2%	ASTM D-244
Secado al Tacto	50 min.	ASTM D-1640
Secado Total	4 Horas	ASTM D-1640
Almacenamiento	9 meses	
Presentación	3.8L, 19L, 200L	
Rendimiento	4 a 5 m ² /L (Depende de la rugosidad y porosidad de la superficie)	

